

Fullgap

Sigillante acrilico a base acqua

Fullgap è un sigillante a base di poliacrilati, sovraverniciabile, esente da siliconi, caratterizzato da un elevato potere adesivo e resistenza all'acqua. Grazie alla sua elasticità può essere impiegato nella sigillatura di giunti e fessure nel parquet (giunti perimetrali, battiscopa ecc.), legno in generale e in tutti i materiali porosi usati in edilizia. Può essere applicato anche su superfici umide ma non bagnate. Ideale per la sigillatura in interno di giunti tra elementi di costruzione soggetti a sollecitazioni medie. Una volta asciutto è sovraverniciabile. Disponibile nei colori: bianco, acero, rovere, doussié/ciliegio, teak/noce chiaro, wengé, sand oak e grigio (RAL 7040). Solo Per interni.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta tixotropica
Densità	1,440 – 1,460 kg/litro
pH	7,5 – 8,0
Tempo aperto	Circa 10 minuti
Velocità di indurimento	3 – 5 mm al giorno
Sovraverniciatura	Minimo 24 ore
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservazione	24 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Cartucce da 310 ml in scatole da 12 pezzi

Applicazione

Le superfici da trattare devono essere asciutte, solide, prive di polvere, grassi, cere o quant'altro possa ostacolare la perfetta adesione del sigillante.

Inserire la cartuccia all'interno dell'apposita pistola, tagliare l'estremità del beccuccio con un'inclinazione di circa 45° e applicare. Durante l'applicazione mantenere la sezione di estrusione immersa nel cordone di Fullgap in modo da evitare di inglobare aria durante l'operazione. Una volta applicato, lasciare il giunto con spatola o altro attrezzo idoneo. In caso di ritiro ripetere l'applicazione. Eventuali sbavature possono essere pulite con acqua. Dopo 24 ore Fullgap può essere levigato e quindi sovraverniciato. Prima della verniciatura verificare la compatibilità con la finitura da adoperare.

Per una indicazione sulla resa consultare la seguente tabella:

The diagram illustrates a cross-section of a joint where a wooden beam is being inserted into a slot. An orange rectangular block, representing the sealant, is shown filling the gap between the beam and the slot walls. The sealant is divided into two sections: 'A' (the main body) and 'B' (a thinner layer). A dimension line with a question mark indicates the total width of the sealant application area.

(B)

	(A)			
	3 mm	7 mm	10 mm	12 mm
3 mm	33 m	14m	10 m	8 m
5 mm	20 m	8m	6 m	5 m
7 mm	14 m	6 m	4 m	4 m
10 mm	10 m	4 m	3 m	2 m

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Adesivi

Fullgap



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni d'impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 09 - 11/04/2023. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com