

Idrostucco RS/30

Наполнитель на водной основе, смешиваемый с шлифовальной пылью



Лаки и
отделка

Быстросохнущий наполнитель на водной основе, смешиваемый с древесной пылью для шпаклевания деревянных полов. Idrostucco RS/30 не осыпается и абсолютно не имеет запаха; кроме того, в нем низкое содержание ЛОС. Полы, отремонтированные с помощью Idrostucco RS/30, можно покрыть средствами на водной основе и на основе растворителей.

Технические данные при 20 °C и 60% относительной влажности

Внешний вид	Белая жидкость
Плотность	1.0 кг/л
pH	6
Пыль не прилипает спустя	20 минут
Шлифование	40 – 60 минут
Расход	Около 30 м2/литр
ЛОС	40 г/литр
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Очистка инструмента	Сразу после использования промыть водой
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке при температуре > 10 °C
Упаковка	Пластиковая банка объемом 5 литров

Применение

Отшлифуйте деревянный пол наждачной бумагой крупного и среднего размера, чтобы получить гладкую поверхность, свободную от масел, смазок и восков. Соберите древесную пыль после второй шлифовки и смешайте ее с Idrostucco RS/30, чтобы получить однородную и текучую смесь

Быстро и равномерно распределите по полу с помощью шпателя из нержавеющей стали или неметаллического материала, стараясь, чтобы как можно больше раствора попало в трещины. При необходимости повторите операцию. Дождитесь полного высыхания (40-60 мин.), затем завершите подготовку пола, используя абразив с зернистостью 100-120 г. Прежде чем приступить к отделочному циклу, рекомендуется удалить весь излишек продукта и тщательно пропылесосить поверхность.

Примечание

Чтобы цвет шпаклевки был как можно более близок к цвету древесины, рекомендуется использовать ту же древесную пыль, которую получают при шлифовании обрабатываемого пола.

Правила техники безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте указания на этикетках и ознакомьтесь с паспортами безопасности перед использованием продукта.

Утилизация отходов

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с местным законодательством.

Idrostucco RS/30



Сертификаты



Рекомендации, приведенные в данном техническом паспорте, даны исключительно для информации и никоим образом не налагают на нас ответственности, поскольку методы и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность для использования по назначению. Rev 03 – 12/05/2020 Настоящий технический паспорт заменяет предыдущий.