

Maxima

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе

Высокоэффективный двухкомпонентный лак для деревянных полов. Подходит для зон с интенсивным движением, таких как аэропорты и торговые центры, легко наносится и позволяет получить безупречную отделку. Устойчив к воздействию широко используемых химикатов и черным следам от каблучков. Maxima придает древесине естественный светлый цвет. Выпускается в гляцевом, полуглянцевом, матовом и экстра-матовом исполнении.

Технические характеристики при 20 °C, 60% относительной влажности

Внешний вид	Белая жидкость
Соотношение компонентов	10 : 1
Плотность	1,025 – 1,050 кг/л
Вязкость	20 Кубок Форда 4
pH	7,5 – 8,0
Рабочее время после смешивания	4 часа
Возможное разбавление	5% с Rallenty; 10% с водой для распыления
Пыль не прилипает спустя	1 час
Нанесение верхнего покрытия	4 – 5 часов
Шлифовка	4 – 5 часов
Готов к легкому движению	24 часа
Средний расход	12 – 14 м ² /литр
Стойкость к истиранию через 7 дней	12 мг – Табер Тест (1000 об., 1000 г, абразивное колесо CS10)
Степени блеска	Глянцевый = 70 глосс Полуглянцевый = 30 глосс Матовый = 15 глосс Экстра-матовый = 5 глосс
Температура нанесения	> 10 °C – Чувствителен к морозу
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке при температуре >10°C
ЛОС	85 г/л, cat A/j (WB), ограничение 140 г/л (2004/42/CE)
Очистка инструмента	Сразу после использования очистите валик водой с нейтральным мылом, используя “валиковый отжиматель”, до тех пор, пока валик не перестанет пропитываться опалесцирующей жидкостью; по возможности снова промойте чистой водой. Храните валики в надлежащем образом разведенном растворе Soluzione/28; перед повторным использованием промойте их чистой водой.
Упаковка:	5 + 0,5 л.

Применение

Отшлифуйте деревянный пол, удалив все остатки от предыдущей обработки. При необходимости заполните трещины одним из наших наполнителей: Idrostucco RS/30 на водной основе или Lega Stucco RS/A на основе растворителя или Lega Stucco RS/20 (ознакомьтесь с соответствующими техническими паспортами). Удалите остатки наждачной бумагой с зернистостью 100 или 120 г. Пропылесосьте пыль, тщательно очистите поверхность и приступайте к нанесению лака.

Хорошо взболтайте компонент. Тщательно смешайте два компонента в точном соотношении (10:1). Для правильного перемешивания рекомендуется медленно и при постоянном помешивании влить компонент В в компонент А. Подождите 5-10 минут, чтобы смесь вступила в предварительную реакцию, а затем нанесите лак. При нанесении распылителем разбавьте примерно 10% воды. Для нанесения валиком мы рекомендуем использовать валики из микрофибры средней толщины, которые обеспечивают легкое и равномерное распределение лака и лучшую обрабатываемость.



Лаки и
отделка

Maxima



Сертификаты



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Нанесите первый слой Maxima валиком, через 4-5 часов отшлифуйте с зернистостью 220 и нанесите второй слой таким же образом. Для более плотного результата можно нанести третий слой. Уделяйте особое внимание при нанесении первого слоя на необработанную древесину: для получения хорошего результата необходимо, чтобы древесина была равномерно влажной от лака, избегая прохождения дренажного валика по шероховатой древесине. Первый слой лака можно заменить одной из наших грунтовок на водной основе: Idrofondo H2O, Tone-Up, Idrofondo Mito или Base Gold, чтобы ускорить процесс нанесения лака или добиться большего или меньшего эффекта тонирования. С помощью Fast&Full pre-lacquer можно быстро выполнить цикл нанесения двух слоев с отличными результатами. Maxima также может использоваться для смешанных циклов с использованием грунтов на основе растворителей, таких как Fondo Isolante AL или Gran Fondo. Для получения дополнительной информации обратитесь к техническим паспортам герметиков.

Примечания

Не смешивайте Maxima с другими лаками.

Не выливайте лак непосредственно на пол.

Используйте подходящую емкость.

Избегайте нанесения лака по периметру и по всей площади в два этапа. Обработайте небольшие участки по периметру и немедленно приступайте к нанесению покрытия на прилегающую область.

Во время нанесения избегайте попадания прямых солнечных лучей на пол.

Избегайте воздушных потоков.

Выключите отопление, особенно в случае пола с подогревом.

Уделите все должное внимание искусству нанесения лака.

Несмотря на то, что смесь A + B может оставаться жидкой в течение нескольких часов, нанесение необходимо проводить не позднее указанного срока годности (4 часа), чтобы получить непрерывную и однородную пленку.

В случае смешанных циклов обратите особое внимание на шлифовку грунтовки, Fondo Isolante AL нельзя шлифовать, Gran Fondo следует тщательно шлифовать, избегая "прорыва" пленки и появления пятен более светлого цвета на полу.

Уход

Для чистки и обычного ухода за полами, обработанными этим средством, мы рекомендуем использовать моющее средство Pulito Parquet. Для экстренного ухода мы рекомендуем полироль Lux или Lux Matt.

Правила техники безопасности

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте информацию, указанную на этикетке, и ознакомьтесь с паспортами безопасности перед использованием изделия.

Утилизация отходов

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с действующим местным законодательством.



Лаки и
отделка

Maxima



Сертификаты



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена исключительно для ознакомления, и мы за нее не несем ответственности. Адаптируйте использование наших продуктов к условиям окружающей среды и обрабатываемым материалам. Обновление 02 – 21/01/2020 Текущий технический паспорт заменяет предыдущий.