

Uniqua SQ

Самосвязывающийся 100% полиуретановый лак на водной основе

Uniqua SQ - это 100% полиуретановый высокоэффективный лак на водной основе для деревянных полов и пробковых покрытий внутри бытовых и коммерческих помещений, идеально подходящий для зон с очень интенсивным движением. После высыхания образуется густая, мягкая на ощупь, прозрачная и светящаяся пленка, подчеркивающая естественный вид древесины. Он разработан с использованием инновационной самосвязывающейся полиуретановой системы, образуя прочные связи, чтобы обеспечить **более высокую стойкость к истиранию по сравнению с двухкомпонентными лаками**. Его система самосвязывания активируется при испарении воды, она значительно улучшает сцепление частиц, создавая более прочную пленку с исключительными долговременными защитными свойствами, без добавления какого-либо отвердителя.

Uniqua SQ гарантирует всего за 24 часа отличные механические характеристики: замечательную защиту от пятен и царапин (BHMR - стойкость к появлению черных пятен на каблуках), высокую устойчивость к истиранию и воздействию бытовой химии.

В него можно добавлять второй компонент (отвердитель) B Plus для дальнейшего повышения его химических и механических характеристик и ограничения цветовых вариаций древесины. Готовый к употреблению, вам не нужно смешивать его с другими продуктами, что обеспечивает оптимальную обрабатываемость. Он может преобразить ваш пол всего за два слоя.

Uniqua SQ выпускается в глянцевом, полуглянцевом, матовом, экстра-матовом и натуральном исполнении (необработанный вид "эффект непокрытого дерева").

Технические характеристики при 20 °C и 60% относительной влажности.

Внешний вид	Белая жидкость
Плотность	1,036 – 1,042 кг/л
pH	8,0 – 8,5
Пыль не прилипает спустя	30 мин.
На ощупь сухой	1 час 30 мин
Нанесение следующего слоя	минимум 3 – 4 часа.
Можно шлифовать через	6 часов
Умеренная эксплуатация через	3 – 4 часа с осторожностью
Можно ходить через	минимум 24 часа
Расход	12 – 14 м ² /л
Стойкость к истиранию через 7 дней	12 мг – Табер Тест , диски CS10, 1000 г, 1000 оборотов
Степени блеска	Глянцевый 70 глосс Полуглянцевый 45 глосс Матовый 20 глосс Экстра-матовый 10 глосс Натур < 10 глосс
Температура нанесения	> 10 °C – Защита от замерзания
ЛОС	78 г/л, cat A/i (WB), ограничение 140 г/л (2004/42/CE)
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке при температуре > 10 °C
Чистка инструментов	Очищайте валик сразу после использования водой с нейтральным мылом с помощью "роликовой отжималки" до тех пор, пока сам валик не перестанет пропитываться опалесцирующей жидкостью; по возможности снова промойте чистой водой. Храните валики в растворе Lavaggio S/28, разбавленном соответствующим образом; перед повторным использованием промойте их чистой водой.
Доступная упаковка	канистра 5 л.



Лаки и
отделка

Uniqua SQ



Сертификаты



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Применение

Отшлифуйте деревянный пол как обычно и удалите все остатки предыдущей обработки, если пол не новый. При необходимости заполните щели и трещины одним из наших наполнителей: Idrostucco RS/30 на водной основе или Lega Stucco RS/A на основе растворителя или Lega Stucco RS/20 (ознакомьтесь с соответствующими техническими паспортами). Удалите остатки шпаклевки наждачной бумагой с зернистостью 100 или 120 мм. Пропылесосьте пыль, тщательно очистите поверхность и приступайте к отделке. Uniqua SQ - это готовый к использованию продукт. Встряхните средство в банке, вставьте прилагаемый фильтр и перелейте лак в подходящую емкость. Равномерно нанесите валиком или кистью первый слой Uniqua SQ. Через три-четыре часа можно нанести второй слой или необходимо подождать шесть часов, отшлифовать с помощью сетки с мелкой зернистостью 180-220 и нанести второй слой. Если вы хотите нанести третий слой, подождите еще три-четыре часа и нанесите лак без шлифовки. Первый слой лака Uniqua SQ можно заменить одно- или двухкомпонентной грунтовкой на водной основе, такой как Idrofondo H20, Mito или Fast&Full, и дополнить одним или двумя слоями лака. Если вы хотите придать более темный оттенок, нанесите слой тонирующей грунтовки Tone-Up или Super Gold и завершите нанесением двух слоев лака, отшлифовав первый с зернистостью 180-220.

Natur

Версия Natur слегка завуалирована, это позволяет получить "грубый эффект" на дубе и других светлых породах дерева с цветом, похожим на свежешлифованную древесину. Чтобы продлить естественный эффект с течением времени, можно добавить в лак добавку B Plus, таким образом блокируются красящие вещества, присутствующие в древесине. В качестве альтернативы мы рекомендуем использовать грунтовку Fast & Full primer с добавлением Color Plus White в качестве первого слоя, эта процедура позволяет сохранить светлый цвет за счет смягчения естественного пожелтения древесины. Для получения более подробной информации обратитесь к техническим паспортам указанных продуктов. Помните, что со временем цвет меняет не финишное покрытие, а дерево! На темных породах дерева белая глазурь в некоторых случаях может создать неприятный эстетический эффект, в таких случаях мы рекомендуем использовать матовую версию или провести предварительные тесты для оценки результата. Для чистки Uniqua Natur мы рекомендуем использовать наше моющее средство Deteroil Bianco, которое позволяет сохранить естественный эффект с течением времени. Для экстренного ухода мы рекомендуем Lux polish в белом исполнении.

Не используйте Unique SQ на грунтовках на основе растворителей, как однокомпонентных, так и двухкомпонентных, так как адгезия к грунтовкам этого типа не гарантирована и может произойти отслаивание. Единственной грунтовкой на основе растворителя, которую можно использовать, является Fondo Isolante AL, следуя инструкциям, приведенным в ее техническом паспорте.

Всегда проверяйте, подходят ли условия окружающей среды для отделки. При наличии больших поверхностей и высоких температурах окружающей среды (>25°C) или низкой влажности рекомендуется добавить в лак 5% замедляющей добавки Rallenty retarding. Для нанесения лака мы рекомендуем использовать валики из микроволокна со средним ворсом, обеспечивающие однородное распределение продукта и хорошую обрабатываемость.

Uniqua SQ также наносится кистью или распылителем, в последнем случае разбавляется примерно на 10% водой.



Лаки и
отделка

Uniqua SQ



Сертификаты



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Примечания

- Чувствителен к замерзанию
- Не используйте изделие на открытом воздухе
- Никогда не смешивайте Uniqua SQ с другими лаками
- Не выливайте лакокрасочное средство непосредственно на пол
- Не наносите прозрачные лаки на Unique Nature, они могут вызвать пожелтение
- Используйте подходящий контейнер
- Избегайте обработку периметра и всего помещения в два этапа. Обработайте небольшие участки по периметру и сразу после этого нанесите на прилегающий участок.

- Во время нанесения избегайте попадания прямых солнечных лучей на пол
- Избегайте сквозняков
- Выключите отопление, особенно если имеется система подогрева пола
- Уделите все должное внимание искусству нанесения лака
- Не извлекайте неиспользованный продукт, при необходимости отфильтруйте

Уход

Для частой чистки и ухода за полами, обработанными этим средством, мы рекомендуем использовать нейтральное моющее средство Pulito Parquet soap, для экстраординарного ухода мы рекомендуем Lux для глянцевых и полуглянцевых покрытий, Lux Matt для матовых и экстра матовых покрытий и Lux White для натуральных покрытий. Наше дезинфицирующее средство Saniparquet также можно использовать для уборки.

Правила техники безопасности

Продукт для профессионального использования. Строго соблюдайте указания на маркировке и ознакомьтесь с паспортом безопасности перед использованием изделия.

Удаление

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с положениями действующего местного законодательства.



Лаки и
отделка

Uniqua SQ



Сертификаты



Рекомендации, приведенные в данном техническом паспорте, даны исключительно для информации и никоим образом не налагают на нас ответственности, поскольку методы и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность для использования по назначению. Редакция 13 – 24/05/2023. Настоящий технический паспорт заменяет предыдущий.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com