

L'Olio 100%

Масло с твердым воском, не содержащее растворителей, для деревянных полов.

L'Olio 100% — это готовая к использованию смесь натуральных масел и твердых восков с высоким содержанием твердых веществ для отделки деревянных полов внутри помещений и дерева в целом. Подходит для нанесения на объекте или в промышленных условиях. Не содержит растворителей, легко наносится и придает древесине теплый и насыщенный эффект уже при нанесении одного слоя. Не содержит высыхающих соединений на основе свинца или кобальта, что обеспечивает высокую безопасность; продукт имеет хорошее время высыхания и гарантирует высокую защиту от воды и стандартных бытовых средств.

Доступен в нейтральном цвете и в 30 цветах.

L'Olio 100% можно добавлять к катализатору Oil-Linker для повышения химической и механической стойкости обработанного пола.

Technical data at 20°C – 60% R.U.

Внешний вид	Жидкость
Плотность	0,950 – 0,990 кг/л
Spreading	Within 15 – 20 minutes
Сухой на ощупь	6 – 8 часов
Полировка	24 часа
Расход	35 – 40 м ² /литр
Температура применения	> 10 °C
Хранение	12 месяцев в оригинальной упаковке при T > 10 °C
Содержание летучих органических соединений	35 г/л
Очистка инструментов	Сразу после использования с Diluente RMD/91 или Green Cleaner
Доступная упаковка	1 л и 2,5 л для нейтральной версии, ёмкость объемом 1 л для цветной версии

Применение

Подготовьте поверхность, отшлифуйте древесину и при необходимости заполните трещины шпаклевкой на основе растворителя, такой как Lega Stucco RS A, или шпаклевкой на водной основе, такой как Idrostucco RS/30. Последняя зернистость, используемая для окончательной шлифовки, составляет 100-120; мы не советуем использовать более мелкую наждачную бумагу, которая может закрыть поры древесины и снизить ее впитывающую способность. Тщательно очистите поверхность перед нанесением L'Olio 100%.

Для получения более насыщенного цвета и улучшения мягкости на ощупь отделки можно перед обработкой пропиткой протереть поверхность древесины влажной тряпкой для раскрытия пор древесины (выбухания зерен). Дайте полу высохнуть перед нанесением L'Olio 100%.

Древесина должна быть чистой, сухой и без каких-либо следов предыдущей обработки. Тщательно перемешайте L'Olio 100% перед использованием. Нанесите средство шпателем или непосредственно с помощью полировальной машины, распределите в течение 15-20 минут с помощью полировальной машины и зеленого или красного пада. Эта процедура очень важна для равномерного распределения масла и предотвращения излишков продукта. После полного высыхания, обычно через 24 часа, приступайте к полировке поверхности с помощью полировальной машины и белого пада.

Обычно достаточно одного слоя.

Маслостойкость можно повысить, добавив катализатор Oil-Linker (10%). Цвет и время высыхания остаются неизменными. Жизнеспособность смеси составляет около 8 часов.

Техническое обслуживание

Для мытья полов, обработанных L'Olio 100%, мы предлагаем использовать наше кокосовое мыло Deteroil. Для периодического оживления поверхности можно использовать жидкий воск Lix в водной эмульсии в вариантах полуглянцевый, матовый и белый. В качестве альтернативы вы можете использовать I.R.O. Мы рекомендуем подождать не менее 20 дней после нанесения L'Olio 100%, прежде чем приступать к мытью или уходу.



Лаки и
отделка

L'Olio 100%



Сертификаты



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Для ремонта царапин и небольших потертостей можно использовать то же масло, что и для отделки; после мытья пола Deteroil слегка отшлифуйте ремонтируемый участок мелкой наждачной бумагой и нанесите тряпкой очень тонкий слой масла, стараясь равномерно его растушевать. После полного высыхания отполируйте поверхность мягкой тканью.

Примечания

Не наносите L'Olio 100% на предыдущие лаки, нитрогерметики или любую другую обработку, а исключительно на необработанную и идеально отшлифованную древесину.

Всегда наносите рекомендованное количество, не превышайте его, так как покрытие будет более слабым и липким.

Древесина, содержащая масла, такие как тик, ироко или оливковое дерево, смолистая древесина может значительно замедлить высыхание даже на несколько дней. Также факторами замедления высыхания являются повышенная влажность, низкие температуры.

При использовании цветной версии всегда пробуйте на небольшом участке, чтобы оценить конечный эффект.

Нормы безопасности

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте информацию, указанную на этикетке, и ознакомьтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта. Ткани и губки, пропитанные средством, могут загореться в результате самовозгорания. После использования смочите их большим количеством воды, дайте им высохнуть и утилизируйте в соответствии с действующими местными правилами.

Утилизация отходов

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую тару в соответствии с действующими местными правилами.



Лаки и
отделка

L'Olio 100%



Сертификаты



Информация, представленная в настоящем техническом паспорте, носит исключительно рекомендательный характер и не является предметом нашей ответственности. Адаптируйте использование наших продуктов к условиям окружающей среды и обрабатываемым материалам. Rev 07 - 25/06/2021. Настоящий технический паспорт заменяет предыдущий

TOVER®



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com