

Primer PU 100

Однокомпонентная быстросохнущая полиуретановая грунтовка без запаха

Влагоотверждаемая, быстро сохнущая полиуретановая смола, не содержащая растворителей. Это позволяет укладывать пол **через один час**. Грунтовка PU 100 подходит для пыльных, некачественных бетонных оснований или для водонепроницаемых оснований с остаточной влажностью до 5%, без пароизоляции или содержащих сильно впитывающие вспененные материалы. Вы можете использовать его также для полов с подогревом. Он не подходит для полов с постоянным повышением влажности.

Технические характеристики при 20 °C, 60% относительной влажности

Внешний вид	Коричневая жидкость
Плотность	1,170 кг/л
Нанесение верхнего покрытия	Минимум 1 час, максимум 24 часа
Укладка деревянного пола	Минимум 1 час, максимум 24 часа
Полное затвердевание	24 часа
Расход	100 – 150 г/м ² в качестве поверхностного закрепляющего средства 250 – 400 г/м ² в качестве гидроизоляционного средства (в два слоя)
Температура нанесения	> 10 °C – Чувствителен к замерзанию
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной, неоткрытой упаковке при температуре > 10°C
ЛОС	0 г/л
Чистка инструментов	Сразу после использования обработать растворителем di Lavaggio S23
Доступная упаковка	12кг. и 6 кг.

Подготовка основания пола

Основание пола должно быть впитывающим, чистым и обезжиренным. Грунтовку PU 100 можно наносить на стяжки с R.H. до 5%, измеряемой твердосплавным гигрометром. Грунтовку PU 100 нельзя наносить на влажные поверхности или при постоянном повышении влажности; в этих случаях, пожалуйста, используйте Idroblox C3, как описано в его техническом паспорте. Трещины и разломы необходимо заделать синтетическим раствором, состоящим из Adeblok T 19 и сухого песка; в случае очень тонких трещин (максимум 1-2 мм) вы также можете приготовить раствор из грунтовки PU 100 и сухого песка, ориентировочно в пропорции 1 часть грунтовки PU 100 и 5-6 частей сухого песка. Для закрепления подогретого основания пола можно использовать грунтовку PU 100, при условии, что оно сухое и не содержит влаги. Грунтовка PU 100 подходит для уплотнения ангидридных и плитных оснований пола, но они должны быть сухими (влажность < 0,5%). Продукт не подходит для гидроизоляции непоглощающих полов, таких как керамическая плитка, мрамор, эмалированные или стеклянные поверхности: в этом случае предварительно нанесите Idroblox C3.

Применение

Назначение для закрепления: нанесите валиком равномерный слой грунтовки PU 100. В случае очень пористого и впитывающего основания пола вам может потребоваться нанесение второго слоя. Чтобы облегчить проникновение, продукт можно разбавить максимум 5% разбавителя eP/100: разбавлять нельзя в случае систем с недостаточным нагревом.

Вы должны уложить деревянный пол в течение 24 часов с момента нанесения последнего слоя грунтовки PU 100, если вам нужно больше времени, вы должны нанести на пол, только что обработанный грунтовкой PU 100, наш продукт Quarzo Puro (сухой песок). После затвердевания удалите излишки кварца.

Гидроизоляция (DPM): нанесите валиком или кистью два слоя PU 100 с интервалом не менее 1 часа (максимум в течение 24 часов). Можно создать эффективный влагозащитный барьер на компактных и впитывающих основаниях пола, в том числе с помощью одного слоя PU 100, при условии равномерного нанесения продукта по всей поверхности; возможные необработанные участки, даже самые маленькие, могут снизить эффективность обработки.



Праймеры и
основания
для полов

Primer PU 100



Сертификаты



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

В случае сомнений нанесите два слоя. Мы предлагаем нанести слой Primer PU 100 также на боковые стенки на высоту 5-6 см. В случае гидроизоляции не разбавляйте продукт.

Вы должны уложить деревянный пол в течение 24 часов с момента нанесения последнего слоя Primer PU 100, если вам нужно больше времени, вам придется нанести на пол, только что обработанный Primer PU 100, наш продукт Quarzo Puro (сухой песок). После затвердевания удалите излишки кварца.

Укладка деревянного пола: укладывать деревянный пол необходимо в течение 24 часа с момента нанесения последнего слоя полиуретановым, эпоксидно-полиуретановым или MS клеем. Если вам нужно уложить деревянный пол позже, чем через 24 часа, вам необходимо отшлифовать поверхность, как описано выше. Невозможно использовать клеи на водной дисперсии или синтетические клеи на основе растворителей.

Примечания

При разбавлении разбавителем P/100 вы можете почувствовать легкий запах. Низкие температуры и/или очень сухая окружающая среда могут привести к увеличению времени высыхания.

Мы рекомендуем не использовать изделие при температуре ниже +10°C или влажности воздуха ниже 40%.

Грунтовка PU 100 не подходит для гидроизоляции основания пола от повышенной влажности.

Паркет должен быть уложен в течение 24 часов после нанесения грунтовки PU 100, если ожидается превышение этого промежутка времени, свежую грунтовку необходимо посыпать песком.

Если шлифовка не проводилась и по какой-либо причине до приклеивания должно пройти более 24 часов, необходимо придать поверхности шероховатость подходящим абразивом, если в качестве гидроизоляционного средства использовалась грунтовка PU 100, необходимо нанести дополнительный слой средства перед приклеиванием паркета.

Грунтовку PU 100 нельзя использовать для устранения скрипа деревянных полов. Используйте Restauro или Primer PU-Fix 60, как описано в их технических паспортах.

Тщательно закройте контейнеры после использования и не выливайте неиспользованный продукт снова в емкость.

Правила техники безопасности

Продукт предназначен только для профессионального использования. Строго соблюдайте информацию, указанную на этикетке, и ознакомьтесь с паспортом безопасности перед использованием изделия.

Удаление

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с действующим местным законодательством.



Праймеры и
основания
для полов

Primer PU 100



Сертификаты



Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена исключительно для ознакомления, и мы за нее не несем ответственности. Адаптируйте использование наших продуктов к условиям окружающей среды и обрабатываемым материалам.
Обновление 10 – 02/03/2022
Текущий технический паспорт заменяет предыдущий.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com