

Tintoretto Design

Система окраски деревянных полов



Краски &
Отделка

Пропитка на масляной основе для окрашивания деревянных полов в интерьере, окрашивается маслами, олеуретановыми лаками и двухкомпонентными водными лаками. Благодаря своей высокой простоте нанесения он позволяет окрашивать большие поверхности без риска наслоения.

Tintoretto Design выпускается в 9 оттенках дерева и многочисленных специальных оттенках. Также доступна нейтральная версия для смешивания с цветными для получения менее интенсивного окрашивания.

Tintoretto Design

Технические данные при 20°C – 60% U. R.

Aspetto	Жидкость
Вязкость	0,900 – 1,050 кг/л
Полировать после нанесения	в течение 15-20 минут
Сухой на ощупь	6-8 часов
Нанесение следующего слоя фиксатора	24 часа
Расход	30 – 40 м ² /л
Темп. применения	минимум + 10 °C
Срок годности	12 месяцев
Содержание Лос	550 г/литр, catA/f (BS), лимит 700 г/литр (2004/42/CE)
Очистка Инструментов	Сразу после использования с разбавителем RMD / 91 или Green Cleaner
Упаковка	1 литровые банки



Сертификаты

Порядок применения

Отшлифуйте древесину как обычно, затем приступайте к штукатурке с помощью Lega Stucco RS/A, Lega Stucco RS/20 или Idrostucco RS/30. Завершите цикл шлифования с помощью абразива с зернистостью 100–120. Мы не рекомендуем использовать абразивы с более мелким зерном, т.к. это приведет к слишком закрытой поверхности с пониженной впитывающей способностью. Очистите тщательно поверхности перед нанесением продукта.

Для получения более интенсивного цвета и улучшения мягкости покрытия на ощупь возможно перед пропиткой пройти хорошо отжатой влажной тряпкой и, когда она высохнет, отшлифуйте поверхность одинарной щеткой и абразивная сетка зернистостью 100–120.

По окончании подготовки древесина должна быть: чистой, сухой и без каких-либо остатков от предыдущей окраски или других обработок.

Перед использованием тщательно перемешайте Tintoretto Design. Нанесите продукт с помощью мелковорсистого валика, шпателем или кистью, затем равномерно распылите в течение 15–20 минут после нанесения с помощью однощеточной машины, оснащенной диском, чтобы равномерно и одновременно распределить продукт

удалить все лишнее. После полного высыхания, обычно через 24 часа, пройдитесь еще раз.

Однодисковая машина с белым диском для проверки идеального высыхания Tintoretto Design, если на белом диске остаются значительные следы цвета, это означает, что

продукт еще не полностью высох, и вам придется подождать дольше, прежде чем начать финиширование.

Наносите только один слой продукта.



Примечания

Не наносите Tintoretto Design на старые краски, нитроосновы или что-то еще, а исключительно на идеально отшлифованную древесину.

Обратите внимание на номера партий цветных продуктов. Всегда используйте уникальную партию для каждого нанесенного слоя. Если это невозможно, смешайте разные партии друг с другом перед нанесением. Всегда наносите рекомендуемые количества, не превышайте, избыток продукта может привести к слабому и липкому покрытию.

Tintoretto и Tintoretto Design можно наносить на любую породу дерева, однако наилучшие результаты будут достигнуты на светлых и впитывающих древесинах.

Очень маслянистая древесина, такая как тик, ироко и оливковое дерево, может значительно замедлить высыхание даже на несколько дней.

Высокая влажность, низкие температуры и очень смолянистая древесина могут замедлить высыхание. Всегда выполняйте предварительные тесты цикла окраски на обрабатываемой древесине, чтобы оценить конечный эффект.

Техника безопасности

Продукт для профессионального использования. Строго соблюдайте требования, указанные в маркировке, и проконсультируйтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта.

Внимание: тряпки, салфетки и губки, смоченные в продукте, могут воспламениться в результате самовоспламенения: перед утилизацией тщательно промойте их водой в соответствии с действующим законодательством.

Переработка

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с действующим местным законодательством.



Краски &
Отделка

Tintoretto Design



Сертификаты



Рекомендации этого технического бюллетеня приведены в качестве ориентира и никоим образом не несут нашей ответственности, поскольку порядок и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность для предполагаемой работы. Rev 04 от 18.02.2020 – эта вкладка отменяет предыдущие