

Sigil MS-это гидроизоляционный эластичный герметик на основе MS-полимера, обеспечивающий прочное и гибкое склеивание, не протекающее.

Благодаря превосходной адгезионной способности Sigil MS можно использовать практически повсеместно. Sigil MS подходит для склеивания деревянных полов и профилей, ламината, жесткого ПВХ, гипсокартонных панелей или металлических и настенных конструкций, металлических столярных изделий и т. д. Также может использоваться на керамических и других неабсорбирующих поверхностях. Не подходит для склеивания полиэтилена и полипропилена.

Технические данные при 20 °C, относительной влажности 60 %.

Внешний вид	Бежевая паста
Плотность	1,71 кг/литр
Открытое время	40 минут
Скорость затвердевания	3 мм / 24 часа
Обрезка / шлифовка	3-4 дня
Расход	4 – 6 м ² для колбасы 600 мл.
Твердость по Шору А	40 - 45
Разрывная нагрузка	1,60 N/mm ²
Удлинение при разрыве	400%
Температура применения	От + 5 до + 35 °C
Чистящие инструменты	Смывной растворитель C/23; если он затвердел, его можно удалить только механическим способом.
Хранение	18 месяцев в герметичной упаковке
Доступна упаковка	Колбасы 600 мл

Подготовка основания для укладки деревянных полов.

Перед укладкой убедитесь в том, что помещения соответствуют требованиям, необходимым для укладки деревянных полов. Цементные основания должны быть плоскими, устойчивыми к сжатию и растяжению, без пыли и несовместимых деталей, не слишком шероховатыми и абсорбирующими. Любые жирные остатки, старые клеи или другие процедуры должны быть удалены. Порошкообразные основания могут быть обработаны Nanofix.

Ангидритовые стяжки следует отшлифовать, пропылесосить и обработать слоем пылезащитной грунтовки Nanofix.

Остаточная влажность цементных оснований не должна превышать 2%. Для оснований на основе гипса или ангидрита оно не должно превышать 0,5%. В случае полов с подогревом остаточная влажность не должна превышать 1,7% для оснований на основе цемента и 0,3% для оснований на основе гипса или ангидрита.

Склеивание других материалов

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от масла, смазки и незакрепленных частей. Окрашенные поверхности перед склеиванием необходимо отшлифовать. Прежде чем приклеивать пластмассовые материалы, проверьте пригодность изделия. Sigil MS не подходит для склеивания полиэтилена и полипропилена.



Клея

Sigil MS



Сертификаты



Приложение.

Вставьте колбасу в соответствующий дозирующий пистолет и отрежьте экструзионный носик в соответствии с размером применяемого шнура. Нанесите клеевые шнуры на расстоянии примерно 10-15 см друг от друга.

Нанесите продукт, слегка надавив на экструдированный клей на поверхности склеивания, чтобы обеспечить его адгезию.

Примечание

- Избегайте излишков клея.
- Sigil MS не подходит для склеивания полов с окрашенной или обработанной обратной стороной, а также для склеивания пластиковых материалов, таких как полиэтилен и полипропилен.
- Sigil MS представляет собой влаготверждаемый клей, время схватывания и скорость отверждения могут значительно различаться в зависимости от условий окружающей среды: повышение температуры и влажности приводит к увеличению скорости и наоборот.
- Sigil MS, как правило, можно перекрашивать, однако, учитывая большое количество видов лакокрасочной продукции, представленной на рынке, рекомендуется всегда проверять адгезию красок. После затвердевания изделие можно также обработать маслом.

Правила техники безопасности

Продукт для профессионального использования. Строго соблюдайте указания, изложенные в маркировке, и проконсультируйтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта.

Утилизация

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с действующим законодательством.



Клея

Sigil MS



Сертификаты



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Рекомендации этого технического бюллетеня приведены в качестве ориентира и никоим образом не несут нашей ответственности, поскольку порядок и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность для предполагаемой работы. Rev 09 – 24.03.2023. Эта вкладка отменяет и заменяет предыдущую.