

Smart

Самовыравнивающийся лак для паркета на водной основе.

Самовыравнивающийся водный акриловый лак для деревянных полов в жилых помещениях со средней проходимостью. Доступен в полуглянцевом и полуматовом вариантах.

Технические данные при 20 °C, относительной влажности 60 %.

Внешний вид	Белая жидкость
Плотность	1,020 – 1,024 кг/л
pH	7,5 – 8,0
Пыль не прилипает	1 час
Нанесение верхнего покрытия	минимум от 2 до 3 ч.
Шлифование	3 – 4 ч.
Можно ходить через	2-3 часа с осторожностью
Готов к использованию	минимум 24 часа
Расход	10-12 м2 / литр
Стойкость к истиранию через 7 дней	38 мг – Табер Тест (1000 об., 1000 г, абразивное колесо CS10)
Степень блеска	Полуглянцевый блеск 35 глосс (3 слоя) Полуматовый блеск 20 глосс (3 слоя)
VOC	60 г/л, cat A/I (BA), ограничение 140 г/л (2004/42/CE)
Очистка инструментов	Промойте валик сразу после использования мягким мылом и водой с помощью "отжима", пока сам валик не перестанет пропитываться опалесцирующей жидкостью; по возможности снова промойте чистой водой. Храните валики в надлежащем образом разбавленном моющем растворе S/28; промойте чистой водой перед повторным использованием.
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке, при температуре > 10 °C
Упаковка	5-литровые канистры

Как использовать

Отшлифуйте деревянный пол, как обычно, удалив остатки любых предыдущих обработок. При необходимости зашпаклюйте щели одним из наших растворов: Idrostucco RS/30 на водной основе или Lega Stucco RS/A на основе растворителя (см. соответствующие спецификации). Удалите остатки шпаклевки наждачной бумагой с зернистостью 100 или 120. Пропылесосьте пыль, тщательно очистите поверхность и приступайте к лакировке. Smart готов к использованию. Встряхните продукт в упаковке, вставьте прилагаемый фильтр и вылейте лак в подходящую емкость. Нанесите лак валиком или кистью, равномерно нанеся первый слой лака. Через два-три часа можно нанести второй слой лака или подождать 3 – 4 часа, отшлифовать мелкозернистой сеткой 180 – 220 и нанести второй слой лака. Через два-три часа Вы можете нанести третий слой лака, не нужно шлифовать. Вы можете заменить первый слой лака Smart базовым слоем грунтовки, например, Idrofondo H20 или Fast&Full, и завершить его двумя слоями лака. Всегда проверяйте, подходят ли условия окружающей среды для лакировки. При больших поверхностях и высокой температуре окружающей среды (> 25 °C) или низкой влажности рекомендуется добавлять в лак 5% замедлителя высыхания. Для нанесения лака мы рекомендуем использовать валики из микрофибры со средним ворсом, которые обеспечивают равномерное распределение краски и хорошую обрабатываемость. Smart также можно наносить кистью или распылителем, в последнем случае разбавляя примерно 10% воды.



Лаки &
Отделка

Smart



Сертификаты



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Примечания

Беречь от замерзания.

Не используйте продукт на открытом воздухе.

Никогда не смешивайте Smart с другими лаками.

Никогда не наносите на двухкомпонентные поверхности на основе растворителей.

Не наливайте лакокрасочное средство прямо на пол.

Используйте подходящий контейнер.

Избегайте окрашивания периметра и всей комнаты в два раза. Обработайте небольшие штрихи по периметру и немедленно приступайте к покраске прилегающей зоны.

Во время нанесения избегайте прямых солнечных лучей на пол.

Избегайте сквозняков.

Выключите отопление, особенно если оно находится на полу.

Проявите все внимание, присущее искусству лакировки.

Не извлекайте неиспользованный продукт, при необходимости отфильтруйте его.

Техническое обслуживание

В качестве моющего средства и частого ухода за полами, обработанными этим продуктом, мы рекомендуем использовать мягкое мыло Pulito Parquet или моющее средство Saniparquet. Для периодического ухода используйте воск Lux или Lux Matt в водной эмульсии.

Правила техники безопасности

Продукт для профессионального использования. Строго соблюдайте указания, изложенные в маркировке, и проконсультируйтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта.

Переработка

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с действующим местным законодательством.



Лаки &
Отделка

Smart



Сертификаты



Рекомендации этого технического бюллетеня приведены в качестве ориентира и никоим образом не несут нашей ответственности, поскольку порядок и условия использования продукта находятся вне нашего контроля.

Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность для предполагаемой работы.

Rev 02 – 03.03.2022.. Эта вкладка отменяет и заменяет предыдущие.



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com