



Tovcol MPL

Tovcol MPL - это акриловый клей в водной дисперсии с высокой клейкостью для фиксации внутри помещений эластичных напольных покрытий любого типа: резиновых, виниловых, текстильных, ковровых покрытий, линолеума, пробки и т.д., любого размера, как в виде листов, так и в виде плитки. Также подходит для укладки LVT.

Клей можно использовать внутри помещений, на полу или на стенах, на впитывающих и выровненных поверхностях, даже при использовании систем подогрева полов. Подходит для жилых, коммерческих и промышленных помещений, подверженных интенсивным статическим и динамическим нагрузкам.

Tovcol MPL не содержит растворителей и характеризуется средним временем выдержки и хорошим первоначальным схватыванием.

Технические характеристики – 20°C, влажность 60%.

Внешний вид	Густая паста
Плотность	1,38 кг/л
pH	7,0
Время ожидания	10 – 20 минут
Время работы	30 – 40 минут
Готовность к интенсивному движению	4 – 6 часов
Готов к использованию	минимальная температура +15 °C, максимальная +35 °C
Расход	Шпатель ТВК А2 плотностью 200 – 300 г/м2
Температура нанесения	От +10 до +35 °C
Срок хранения	12 месяцев – Чувствителен к заморозкам
Очистка инструмента	сразу после использования промойте водой
Доступная упаковка	ведра по 15 кг



Сертификаты



Подготовка основания для пола

Tovcol MPL можно наносить на любой тип строительного основания или на любой тип уже существующего напольного покрытия, при условии, что оно ровное, устойчиво к сжатию, не содержит пыли или несогласованных частей и не подвержено повышенной влажности. Максимально допустимый уровень влажности составляет < 2,0% (1,7% при недостаточном нагреве). На гипсовых или ангидритовых полах влажность должна быть менее 0,5% (0,2% при недостаточном нагреве). Недостаточно ровное основание пола необходимо выровнять подходящим составом для выравнивания поверхности.

В случае хорошо впитывающих или пылящих цементных оснований нанесите слой Nano Fix валиком. На не впитывающие основания необходимо нанести слой RockFloor F10 толщиной не менее 2 мм, следуя инструкциям в соответствующем техническом паспорте.

Основание пола не должно подвергаться риску образования сырости и не должно быть мокрым или отсыревшим. Окружающая среда не должна подвергаться длительному воздействию воды или высокой влажности.

Перед началом укладки убедитесь, что клей, пол и основание для пола выдержаны при одинаковой температуре. Важно, чтобы эластичный настил, подлежащий укладке, был извлечен из упаковки за несколько часов до укладки, чтобы уменьшить внутреннее напряжение, возникающее из-за самой упаковки, путем его свободной укладки или, по крайней мере, ослабления рулонов.

Приложение

Перед использованием хорошо перемешайте. Равномерно нанесите Tovcol MPL на обрабатываемую поверхность подходящим шпателем, подождите от 10 до 20 минут, чтобы выпарилась большая часть воды, содержащейся в клее, что ускорит схватывание покрытия. Однако, как правило, рекомендуется не задерживаться дольше времени высыхания клея, составляющего 30-40 минут, чтобы гарантировать эффективное увлажнение обратной стороны покрытия.

Сразу после укладки покрытия проведите массажными движениями от центра к краям валиком или деревянной лопаткой, чтобы обеспечить идеальное увлажнение и устранить пузырьки воздуха.

Через несколько минут после укладки повторите операцию. Во время укладки следите за тем, чтобы клей хорошо наносился на обратную сторону покрытия.

В любом случае следуйте инструкциям производителя покрытия относительно техники укладки.

Примечание

- Время ожидания и раскрытия, указанные в данном техническом описании, являются чисто ориентировочными и могут значительно варьироваться в зависимости от впитывающей способности поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Всегда проверяйте правильность нанесения клея на обратную сторону покрытия.
- Чувствителен к замерзанию
- Не используйте для полов, на которых застаивается вода.
- Не выбрасывайте остатки в канализацию.

Правила техники безопасности

Продукт для профессионального использования. Перед использованием продукта строго соблюдайте требования, указанные на маркировке, и ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Удаление

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с положениями действующего местного законодательства.



Клеи
& Герметики

Tovcol MLP



Сертификаты



Рекомендации, содержащиеся в данном техническом паспорте, даны исключительно в информационных целях и никоим образом не налагают на нас ответственности, поскольку методы и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить его фактическую пригодность для использования по назначению.

Версия 04 – 24/05/2024. Настоящий технический паспорт заменяет предыдущий.